

Supermastic®-3

Plastisk fogmassa

HusAMA 83, grupp 53, typ 531 ISO 11600 klass 12,5 P

Användning

Beskrivning

1-komponent, plastisk skinnbildande fogmassa, baserad på polymeriserande oljor. Den har god vidhäftning mot betong, tegel, puts, trä, sten, klinker, metall, glas mm och behöver ingen förstrykning med primer. Supermastic®-3 missfärgar inte omgivande material och kan övermålas med de flesta vanliga färger. Förprov rekommenderas!

Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Användning

Används för tätning av fogar som sedan täcks över med trä-, plast-, metall-lister eller dylikt runt dörrar, fönster, vägg och balkongpartier, under nock & takpannor - samt vid olika typer av plåt och ventilationsarbeten.

Fördelar

- Lättsprutad mjuk pasta
- 1-komponent
- Övermålningsbar

Produktdata

Färg

Vit

Lagring

12 månader i obruten originalförpackning. Kan lagras i kyla men förvaras i rumstemperatur före användning.

Hållbarhet

12 månader

Förpackning

Låda om 12 st 600 ml påsar

Tekniska Data

Densitet (vid +20°C)

1,7-1,8

Appliceringstemperatur

+5°C till +40°C

Temperaturbeständighet

-20°C till +75°C

Torrhalt

98%

Övermålningsbar

48 tim

Utförande

Allmänt

Applicera Supermastic®-3 med Sika hand-, tryckluft- eller batteridrivna fogpistol.

Fogdimensionering

Enligt HusAMA

| Bredd (mm) | Mittdjup (mm) |
|------------|---------------|
| 8-12 | 7-10 |
| 13-20 | 9-12 |
| 21-25 | 11-14 |

Underlag

Fogsidorna skall vara torra, rena och fria från olja, fett och lösa partiklar. Metalltytor avfettas och löst sittande färg, rost och oxider slipas bort.

Fogdimensionering:

Enligt HusAMA. Se även tekniska data.

Bottning:

Använd SikaBottningslist som har slutna celler och ej absorberar vatten. Listen skall vara 20% tjockare än fogens bredd. Använd ett trubbigt verktyg vid montering så att listens ytskikt inte skadas.

Primning:

Ingen primning behövs

Applicering

Rengöring av verktyg

Rengör verktyg och ta bort fläckar och spill med ColmaRengöring, lacknafta e d.

Appliceringsmetod

Applicera Supermastic®-3 med Sika hand-, tryckluft- eller batteridrivna fogpistol. Pressa fogmassan mot underlaget, så att inga luffickor uppstår. Avjämnas direkt efter applicering med gummispackel eller Sika fogpinne, fuktmättad med tvålsvatten.



Hälsa & Miljö Hälsa & Miljö Lagstiftning

Se separat säkerhetsdatablad.

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se

